

## Descrição

Tinta texturada económica indicada para interiores e exteriores como pintura intermédia sobre betão, reboco, fibrocimento, apresenta um bom efeito decorativo bom poder de cobertura e fácil aplicação. Com conservante anti-fungo e anti-verdete.

## Dados técnicos

Natureza	Acrílica Estirenada
Acabamento	Mate Textura Rugosa
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,60 - 1,70 kg/l
Rendimento	1,2 - 1,4 m <sup>2</sup> /l
Métodos de Aplicação	Palustre e rolo
Diluição	Água
Condições de Aplicação, HR<80%	+10°C - +30 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	62 - 67 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (c) (75/40) Máx. COVs. 5 g/l
Apresentação	4l e 15l

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem manualmente ou com agitador a baixa velocidade. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes. Não aplicar sobre superfícies quentes nem com vento forte.

Um correto diagnóstico e preparação do suporte são fundamentais para a obtenção dos melhores resultados.

### SUPERFÍCIES NO PREPARADAS:

Em superfícies em bom estado aplicar uma primeira camada com *S505 Primario Cobertura Total* e posteriormente aplicar o *R202 Tinta Acrílica Texturada* e finalizar com um revestimento liso escolhido. Sobre superfícies em mau estado, reparar todas as zonas afectadas, eliminando todos os materiais que não estejam bem aderentes e consistentes, limpando toda a sujidade e pó que possam ter. Para consolidar o substrato e homogeneizar porosidade recomenda-se aplicar uma primeira camada de *S505 Primario Cobertura Total*.

### MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO

Lavar e escovar previamente, aplicar uma primeira camada diluída com 10 - 15% de água de seguida aplicar uma demão tal qual por ultimo aplicar o revestimento liso pretendido.

### MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Contém BCM, IPU, IPBC, Terbutrina para proteger as propriedades iniciais do artigo tratado.

Data de atualização: 2023-05

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.